



Огнезащитный состав ОГРАКС-В-СК

ООО «ДПМ»

ЦЕНА: от 260 руб

Применение

Для повышения уровня пожарной безопасности зданий и защиты стальных конструкций от воздействия критически высоких температур применяют огнезащитный состав на водной основе - Огракс-В-СК.

Огракс-СК-1 для улучшения огнестойкости металлоконструкций, применяется в условиях закрытых отапливаемых и неотапливаемых помещениях.

Описание

Огракс-СК-1 представлен в виде терморасширяющейся вододисперсионной пасты на основе полимерного материала и целевых наполнителей. При воздействии огня температура достигает критической отметки, что влечет за собой деформацию стальных конструкций зданий и сооружений. Огракс-В-СК, под действием температур более +250°C, вспучивается, при этом образуя прочный слой пенококса и надежно защищая конструкции от прогрева.

Терморасширяющаяся паста Огракс-В-СК относится к нетоксичным материалам. При нагревании не выделяет вредных веществ

Преимущества

- Не утяжеляет конструкцию;
- Низкий расход состава;
- Возможно колеровка состава во время изготовления;
- Экономичный расход;
- Отвечает санитарно-гигиеническим нормам.

Свойства

- Цвет: белый
- Блеск: матовый
- Разбавитель: вода
- Сухой остаток: около 70±5%
- Степень расширения – 2500% и более
- Плотность: 1,4±0,2 г/см³
- Срок эксплуатации: 25 лет.

Инструкция по нанесению

Перед выполнением работ требуется тщательно перемешать огнезащитную пасту. Поверхность подлежащую огнезащите следует очистить от пыли, грязи и остатков старых лакокрасочных покрытий. После очистки поверхность конструкции грунтуют. Огракс-В-СК наносят путем воздушного или безвоздушного послойного распыления, либо при помощи кисти и/или валика.

Температура окружающей среды при нанесении огнезащиты - от +5 до +50°C. Влажность воздуха не должна превышать 85%. Межслойная сушка – около 4 часов. Полное высыхание покрытия происходит в течении 15 суток.

Технические характеристики

Приведенная толщина металла, мм	2,0	3,4	3,4	3,4	5,8
Сухой слой, толщина (мм)	0,5	0,67	1,00	1,35	2,20
Расход (кг/м ²)	0,96	1,25	1,86	2,51	4,09
Уровень огнестойкости, минут	15	30	45	60	90

Хранение и транспортировка

Огнезащитный состав Огракс-В-СК поставляется в металлических ведрах по 15 кг. Срок хранения материала 12 месяцев со дня изготовления. Хранение и транспортировка материала осуществляется в температурном диапазоне от 0 до +40 °С. Допускается перевозить огнезащитный состав Огракс-В-СК всеми видами крытого транспорта

+7 (343) 328-56-58

Россия, Екатеринбург, Фронтных Бригад д.18, корп. Е2, оф. 319

<http://ognezaschita.center>

info@pk-dpm.ru