



Огнезащитная краска ВУП-2

ООО «ДПМ»

ЦЕНА: от 245 руб

Применение

ВУП-2 защищает металлические конструкции от воздействия огня и критически высоких температур путем повышения их предела огнестойкости. Применение огнезащитной краски ВУП-2 препятствует деформации стальных элементов здания во время пожара и сохраняет прочность металла. Краска ВУП-2 применяется в качестве способа пассивной огнезащиты зданий и сооружений всех назначений. Допускается эксплуатация огнезащитного покрытия ВУП-2 в условиях открытой атмосферы и под навесом.

Описание

Огнезащитная краска на водной основе ВУП-2 при воздействии температур превышающих 200 °С во время пожара вспучивается, создавая слой пенококса, снижающий коэффициент теплопроводности, что увеличивает время прогрева металлических конструкций здания. Краска ВУП-2 обладает II, III, и IV степенью огнезащитной эффективности, в зависимости от приведенной толщины металла и толщины огнезащитного покрытия.

Преимущества

- Виброустойчивость;
- Высокая адгезия покрытия к защищаемой металлической поверхности;
- Экономичный расход;
- Ремонтопригодность;
- Не содержит органических растворителей;
- Декоративный внешний вид;
- Без запаха;
- Возможна колеровка в другие цвета;

Свойства

- Цвет: белый;
- Вид: непрозрачная густая жидкость, при высыхании образует гладкую матовую поверхность;
- Сухой остаток: 72-76 %
- Плотность: 1,28 г/м² ;
- Разбавитель: вода;
- Срок эксплуатации: при соблюдении правил нанесения более 25 лет

Инструкция по нанесению

Огнезащитную краску ВУП-2 наносят на стальную поверхность путем безвоздушного распыления с помощью аппарата высокого давления или при помощи кисти либо валика. Толщина слоя огнезащиты после полного высыхания составляет 100-500 мкм, в зависимости от требуемого предела огнестойкости и приведенной толщины металла. Полное высыхание происходит в течении 6 часов.

Срок эксплуатации покрытия ВУП-2 на металлических конструкциях находящихся внутри здания - более 25 лет.

Краска ВУП-2 сохраняет свои огнезащитные свойства при эксплуатации при температуре от - 60°С до + 60°С и относительной влажности воздуха не превышающей 85%.

Технические характеристики

Степень огнестойкости, минут	45	60	90
Приведенная толщина металла, мм	1,1	2,42	5,8
Сухой слой, толщина (мм)	1,03	1,8	1,98
Расход (кг/м ²)	2,0	2,4	3,55

Хранение и транспортировка

Огнезащитная краска ВУП-2 поставляется в полиэтиленовых контейнерах(по 10 и 20 кг) и бочках (по 55 кг). Срок хранения материала 12 месяцев, при влажности воздуха в пределах 85% и температуре от +1 °С.

+7 (343) 328-56-58

Россия, Екатеринбург, Фронтных Бригад д.18, корп. Е2, оф. 319

<http://ognezaschita.center>

info@pk-dpm.ru