



Огнезащитная краска Джокер-М

ООО «ДПМ»

ЦЕНА: от 310 руб

Применение

Огнезащитное покрытие Джокер-М применяется для повышения пожарной безопасности несущих металлических и железобетонных конструкций внутри помещений. Также огнезащитная краска Джокер-М используется для огнезащиты вентиляционных каналов, балок, колон в промышленных зданиях и т.д.

Допускается применение огнезащиты металла Джокер-М для эксплуатации в открытых атмосферных условиях, при условии нанесения финишного гидроизолирующего слоя.

Описание

Джокер-М - тонкослойное огнезащитное покрытие, представленное в виде краски на водной основе. Под воздействием критически высоких температур огнезащитная краска вспучивается, при этом образуется теплоизолирующий слой пенококса. Джокер-М поставляется в виде готового к применению состава или концентрированной сухой смеси, состоящей из пенообразующих элементов и термоустойчивых газообразующих наполнителей с добавлением неорганического компонента. В соответствии с инструкцией, перед применением, состав разводят водой.

Свойства

- Цвет: белый
- Блеск: матовый
- Сухой остаток около 70%
- Плотность 1300 кг/м³
- Срок эксплуатации: при соблюдении правил нанесения более 15 лет

Технические характеристики

Приведенная толщина металла, мм	3,4	4,13	6,9
Сухой слой, толщина (мм)	1,2	1,7	2,95
Расход (кг/м ²)	1,80	2,55	4,50
Огнестойкость, минут	60	90	120

Инструкция по нанесению

Огнезащитное покрытие Джокер-М допускается наносить при температуре от +5 °С и влажности воздуха до 90%. Защищаемая поверхность должна быть подготовлена: очищена от загрязнений, жирных пятен, лишней влаги и ржавчины, а также прогрунтована.

Перед нанесением краску в сухом виде разводят водой в пропорциях согласно инструкции или тщательно перемешивают в заводской таре в течение 4-5 минут электронным миксером. Окрасивание производят послойно, в несколько проходов с помощью кисти, валика или аппарата безвоздушного распыления.

Толщина каждого нанесенного слоя не должна превышать 500 мкм. От итоговой толщины покрытия будет зависеть степень огнестойкости.

После окончания работ все инструменты требуется тщательно промыть водой.

Промежуточная сушка краски составляет 2-6 часов. Полное высыхание наступает через 1-4 сутки.

При выполнении работ по нанесению огнезащитной краской необходимо использовать средства личной защиты. При случайном попадании краски на кожу обильно промыть пораженный участок водой. При попадании глаза - промыть водой после чего обратиться к врачу.

Хранение и транспортировка

Огнезащитная краска Джокер-М поставляется в металлических ведрах по 25 кг (готовый состав) или в мешках по 15 кг (сухой концентрированный порошок).

Срок хранения – 1 год с даты изготовления при температуре воздуха выше 5°С.

+7 (343) 328-56-58

Россия, Екатеринбург, Фронтных Бригад д.18, корп. Е2, оф. 319

<http://ognezaschita.center>

info@pk-dpm.ru